

SHELLAWAX CREAM

Datenblatt Nr. 8 — Deutsche Übersetzung

Deutsche Übersetzung des Original-Datenblatts von 'u Beaut Polishes' (Australien) — Original: www.ubeaut.biz

Bitte dieses Datenblatt mindestens einmal durchlesen!

Vielen Dank, dass Sie sich für Shellawax Cream entschieden haben. Dieses einzigartige, in Australien hergestellte Finish ist nach unserem Wissen die schnellste und am einfachsten anzuwendende Politur ihrer Art, die derzeit weltweit erhältlich ist.

Produktinformation

Shellawax Cream basiert auf unserem eigens entwickelten Hard Shellac und ergibt ein brillantes Finish mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Beschädigungen durch Wasser, Alkohol und Hitze.

Der Härter wird während des Auftragens von Shellawax Cream aktiviert. Sobald die Oberfläche trocken ist — das geschieht fast augenblicklich — beginnt im Finish ein Vernetzungsprozess (Cross-Linking), der für die zunehmende Härte der Oberfläche sorgt. Dieser Prozess dauert insgesamt etwa 3 Wochen bis zur vollständigen Aushärtung. Das Werkstück kann währenddessen jedoch bereits bedenkenlos angefasst und benutzt werden. Lediglich länger andauernder Kontakt mit Alkohol, Wasser u. Ä. sollte in dieser Zeit vermieden werden.

Beschreibung

Shellawax Cream ist eine ungiftige, lebensmittelechte Reibepolitur für Drechsler. Unter Druck und bei hoher Drehzahl aufgetragen, brennt sie sich förmlich in die Oberfläche des Holzes ein und verschmilzt mit den Poren zu einer Einheit mit dem Holz — das Finish liegt also im Holz selbst und nicht nur als Schicht darauf. Dadurch ist es deutlich widerstandsfähiger als eine gewöhnliche Oberflächenbeschichtung.

Shellawax Cream trocknet sofort, kann unmittelbar nach dem Auftragen angefasst werden und ist von Anfang an wasserabweisend. Innerhalb der folgenden 3 Wochen nach dem ersten Auftragen wird die Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser, Alkohol usw. zunehmend größer.

Außerdem lassen sich damit Finishes von Satin- bis Hochglanz auf gedrechselten Stücken erzielen, und die Creme eignet sich ebenso als Polierpaste für kleine, flache (nicht gedrechselte) und geschnitzte Oberflächen.

Anwendung

Vor dem Auftragen von Shellawax Cream lohnt sich eine sorgfältige Vorbereitung mit Schleifpapier. Je feiner Sie schleifen, desto besser wird das Finish — andernfalls verschwenden Sie nur Zeit und Politur.

Für Drechsler

1. Schleifen: Schleifen Sie bis mindestens 800er Korn.

2. Auftragen: Tragen Sie bei stillstehender Drechselbank mit einem sauberen, weichen Tuch zügig eine gleichmäßige Schicht der Creme auf die gesamte Oberfläche des Werkstücks auf.
3. Einreiben: Schalten Sie die Maschine ein und üben Sie mit dem cremefeuchten Teil des Tuchs einen stetigen, kräftigen Druck auf das Werkstück aus, während Sie das Tuch langsam über das gesamte Stück führen.

Kleine Werkstücke (Stifte etc.)

Die Creme kann wie oben beschrieben oder auch direkt am laufenden Werkstück aufgetragen werden.

Schalen & Gefäße mit Deckel

Stellen Sie die Drechselbank vor der Anwendung von Shellawax Cream auf Schalen immer ab. Tragen Sie die Creme wie oben beschrieben auf. Beginnen Sie in der Mitte und arbeiten Sie sich mit einer ruhigen, kräftigen, langsamen Bewegung nach außen vor. Gehen Sie anschließend zügig 3- bis 4-mal über die gesamte Oberfläche hin und her, um eine gleichmäßige, streifenfreie Schicht sicherzustellen.

Große Werkstücke (über ca. 30 cm / 12 Zoll Durchmesser, Platten etc.)

Mischen Sie Shellawax Cream im Verhältnis 50/50 mit Shellawax (flüssig). Dadurch lässt sich die Creme strecken und leichter auf großen Flächen verarbeiten. Tragen Sie sie wie oben beschrieben auf und geben Sie bei Bedarf weiteres Shellawax hinzu — im Verhältnis bis zu 50:1 oder mehr.

Tipps & Tricks

Drehzahl beim Auftragen: Lassen Sie die Drechselbank grundsätzlich so schnell laufen, wie es für die Größe des zu polierenden Werkstücks sicher möglich ist. Stifte, die meisten Spindelarbeiten, kleine Schalen usw. werden mit Höchstgeschwindigkeit bearbeitet. Bei kleinen, regelmäßig geformten Schalen bis 205 mm (8 Zoll) Durchmesser eignen sich etwa 1800 U/min.

Für ein Satinfinish auf gedrechselten Stücken: Tragen Sie bei stillstehender Maschine eine gleichmäßige Schicht der Creme auf. Lassen Sie sie 5–10 Minuten trocknen, schalten Sie die Maschine dann ein und polieren Sie mit einem sauberen, weichen Tuch unter mittlerem bis starkem Druck. Das Ergebnis wird oft noch besser, wenn die Creme vorher mit Shellawax (flüssig) verdünnt wird.

Für einen stärkeren Glanz auf gedrechselten Stücken: Schleifen Sie bis 1200er Korn, tragen Sie die Creme wie gewohnt auf und arbeiten Sie bis zu einem hohen Glanz. Schleifen Sie anschließend erneut fein mit 2000er Korn und tragen Sie eine zweite Schicht auf — diesmal mit einer 50/50-Mischung aus Shellawax und Shellawax Cream. Eine zweite Schicht ergibt eine zusätzliche Oberflächenbeschichtung, die sich besser für funktionale, häufig angefasste Stücke eignet.

In Kombination mit unserem EEE-Ultra Shine (Datenblatt Nr. 10) lassen sich besonders beeindruckende Ergebnisse erzielen. EEE-Ultra Shine ist ein Wachs mit Schleifmittelzusatz, das die Oberfläche so fein bearbeitet, wie es etwa einem 4000er Korn entspricht.

IN JEDEM FALL LIEGT DAS GEHEIMNIS EINES BRILLANTEN FINISHES IN DER VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE.

Für die meisten Arbeiten empfehlen sich folgende Körnungen: 180, 240, 320, 400 und bei Bedarf feiner. Bei Stiften usw. (auf der Drechselbank) zusätzlich 600, 800, 1000 und 1200er Korn. Viele australische Drechsler verwenden für ihre besten Stücke sogar 1500er und 2000er Korn.

Wenn Sie Shellawax Cream noch nie verwendet haben, empfiehlt es sich, die Anwendung zunächst an einem Reststück Holz auszuprobieren, bevor Sie ein fertiges Werkstück bearbeiten.

Hinweise zu Lagerung & Pflege

- Das Induktionssiegel muss vor Gebrauch vollständig vom Glasrand entfernt werden.
- **Die Folie im Deckel dagegen nicht entfernen.**
- Das Glas jederzeit aufrecht halten — auch bei Lagerung und Transport.
- Folie im Deckel, Rand und Gewinde stets sauber halten, damit der Deckel nicht festklebt.
- Deckel nach Gebrauch fest zuschrauben, damit die Creme nicht austrocknet.
- Das Glas niemals schütteln. Ist es heruntergefallen, angestoßen oder grob behandelt worden, Cremereste von Folie, Rand und Gewinde entfernen — sonst kann Inhalt auslaufen.
- Bei Bedarf gelegentlich umrühren, um die cremige Konsistenz zu erhalten.
- **Das Anwendungstuch nie im Glas liegen lassen; das Glas bei Nichtgebrauch stets fest verschließen.**
- Ist die Creme dickflüssig geworden, lässt sie sich durch kräftiges Umrühren mit einem nicht-metallischen Rührstab schnell wieder auffrischen — das kann beliebig oft wiederholt werden, ohne dass es der Creme schadet.
- Ist die Creme hart geworden, weil der Deckel offen stand: kräftig umrühren und etwas Shellawax (flüssig) als Verdünner zugeben. Nur so viel Flüssigkeit zugeben, wie nötig ist — nicht ertränken!

Warnungen

- Die Verwendung von Lappen an der laufenden Drechselbank kann gefährlich sein. Ein loses Tuchstück kann von der Maschine erfasst werden und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie idealerweise Flanelltuch, auf ca. 150 mm (6 Zoll) große Quadrate zugeschnitten und zu einem 8-lagigen Polster (ca. 75 x 40 mm / 3 x 1½ Zoll) gefaltet. So verhindern Sie, dass das Tuch von der Maschine erfasst wird, und schützen Ihre Finger vor Verbrennungen.
- Beim Auftragen mit laufender Maschine entstehende Spritzer können Böden sehr rutschig machen. Shellawax Cream kann außerdem auf manchen lackierten oder polierten Oberflächen wie ein Abbeizmittel wirken — verschüttete Reste daher sofort aufwischen.
- Falls Sie die Creme mit einem Pinsel auftragen: Reinigen Sie ihn sofort nach Gebrauch mit Ethanol, da er unbrauchbar wird, wenn die Creme darin eintrocknet.

Kein brillantes Ergebnis?

Liegt nicht an der Politur — folgen Sie der Anleitung!

Falls es trotzdem nicht funktionieren sollte: Auf der (englischsprachigen) Shellawax-Problemlöser-Seite des Herstellers finden Sie Hinweise, Tipps und Lösungen für so gut wie jedes denkbare Problem: www.ubeaut.com.au/swinfo.htm

Entzündlich & Erste Hilfe

Entzündlich

Von offenen Flammen und allen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in die Augen bringen. Dämpfe nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht auf Kleidung bringen. Kann die Haut reizen.

Erste Hilfe

Enthält Ethanol. Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Kontakt mit den Augen 15 Minuten mit Wasser ausspülen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Mit Stolz hergestellt in unserem eigenen Hinterhof — Geelong, Australien, von:

U-Beaut Polishes

74 Anomaly Street, Moolap Vic 3224, Australien

Tel.: 03 5248 3030 — E-Mail: info@ubeaut.com.au

Website: www.ubeaut.biz

Alle u-Beaut-Produkte haben ein einzigartiges, unverkennbares Gimmick: Sie funktionieren tatsächlich!